watermart.ua

Edicar Plásticos
Láminas sintéticas

Керівництво по обслуговуванню басейнів

Нижче пропонується до уваги приблизне керівництво користувача для правильного догляду за басейнами.
Це керівництво розроблене для контролю двох ключових елементів: вода і гідроізоляційне ПВХ-покриття.
За всіма питаннями будь ласка звертайтесь до вашого сертифікованого постачальника, який зможе запропонувати найкраще рішення.

I. Контроль стану води

Вкрай важливо виконувати контроль за якістю води, насамперед, під час використання басейну у літній та зимовий період. Це забезпечує оптимальні умови безпеки води для користувачів.

Основними факторами, які слід враховувати, є:

ПОКАЗНИК	ДІАПАЗОН	ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ (під час купального сезону)
pH	7,2 - 7,6	Щодня
Залишковий вільний хлор	1,0 - 1,5 / ppm *	Щодня
Загальна лужність	60- 125/ppm*	Раз на тиждень
Ціанурова кислота	30~75/ppm*	Раз на місяць
Кальцієва жорсткість	175~250/ppm*	Раз на місяць

*ppm = частин на мільйон

II . Методи обробки води, альтернативні використанню хлору

Бром:
Є менш летким, ніж хлор.
Рекомендований рівень брому щодо pH 7-8 складає 1,0-2,0 ppm. Надлишок брому у воді призводить до того, що плівка набуває коричневого забарвлення, що може бути яскравіше виражено при світлих тонах плівки.
Озон:
У басейнах, оброблених озоном, залишковий озон у воді має бути нижче за 0,01 ppm.

III . Заповнення басейну

Уникайте використання води з ненадійних джерел, які можуть містити розчинені метали, такі як мідь, залізо чи марганець, особливо у сільських районах. В іншому випадку, перед заповненням басейну воду необхідно обробити.
Ці метали можуть призводити до появі плям та зміни кольору ПВХ-плівки.
НЕ зливайте воду з басейну повністю.

IV. Ніколи не змішуйте хімічні препарати і не додавайте їх у воду басейну одночасно

Певні комбінації хімічних речовин не мають ефекту за використання окремо, однак, змішуючись разом, можуть викликати знебарвлення покриття, якщо вони знаходяться у високій концентрації поблизу листів ПВХ.
Перед додаванням наступного хімікату дайте першому хімічному засобу розчинитися в циркулюючій воді.
Для запобігання надмірної концентрації попередньо розчиняйте всі хімічні речовини, що додаються до басейну.

V . Рівень води

Ватерлінія - одна з найчутливіших точок, де може накопичуватися більше всього бруду (сонцезахисні креми, лосьйони, олії, жир, листя і т. д.).
Необхідно приділяти особливу та постійну увагу обслуговуванню та періодичному очищенню ватерлінії.
У жодному разі не використовуйте для чищення абразивні засоби.
Рекомендується проводити чистку, наприклад, розчином ізопропілового спирту.

VI. Регулярно очищайте басейн

Щоб уникнути накопичення органічних забруднень у воді, очищення необхідно проводити як у літній, так і в зимовий період.
Проконсультуйтесь з вашим постачальником з приводу найкращого способу очищення басейну.

VII. Технічне обслуговування

Уникайте жирових відкладень, бруду і сміття, так як це призводить до постійного пошкодження плівки.
Забруднення краще видаляти за допомогою 5% -ної соляної кислоти.

VIII. Уникайте занадто великої кількості хлору в басейні

Надлишок хлору, крім того, що він дуже шкідливий для здоров'я користувачів бассейном, викликає незворотне знебарвлення плівки.

IX. Температура води

Максимальна температура за гарантією становить 32 °C.
Більш високі значення можуть вплинути на хімічну реакцію, викликаючи швидке знебарвлення. Оптимальна температура має становити близько 27 °C.

X. Тріщини, розриви або проколи в басейні, як правило, можна відремонтувати, не зливаючи воду

У будь-якому випадку, зверніться до вашого постачальника або сервісного спеціаліста, який зможе запропонувати вам альтернативне рішення, щоб уникнути втрати гідроізоляції.