

3001 IZOSTOP

Состав для устранения активных протечек



Описание товара

Водонепроницаемый, быстросхватывающийся раствор для устранения живых течей, состоящий из минерального наполнителя и специального цемента.

Сфера применения

— Для немедленного устранения напорных или активных протечек в подвальных помещениях, перегородочных стен фундаментов, железобетонных резервуарах воды и бетонных трубах.

— Для гидроизоляции трубных и кабельных проходов.

— Для заполнения и изоляции отверстий натяжных арматур в опалубках.

Особенности

- Материал легок в применении. — Быстро схватывается и образует водонепроницаемую пробку.
- Не дает осадки и не трескается. — Не вызывает коррозию железобетонного армирования.
- Имеет превосходную адгезию.
- Имеет высокую устойчивость к механическим воздействиям.
- Позволяет применять поверх любой изоляционный материал.

Инструкция по применению —

Основания должны быть прочными и чистыми. Основания должны быть очищены от краски, масляных или битумных пятен и прочих несвязанных материалов, препятствующих адгезии.

— Трещины и пустоты расширьте до глубины и ширины в 2 см и очистите от отделившихся частиц.

— В 1 кг порошка добавить 0,18 л чистой воды и разминая руками довести до консистенции теста.

— В течение 1 минуты необходимо придать раствору с консистенцией теста коническую форму и прилагая усилие рук, одним движением заделать место утечки воды.

— Удерживайте материал с неизменным давлением минимум 2 минуты, до того, как застынет раствор.

— Сразу же после применения удалить излишки при помощи острого предмета, шпателя или другого инструмента и выровнять поверхность.

— Сразу же после использования тщательно промойте инструменты водой.

Предупреждения

— Порошковый компонент на цементной основе! Не вдыхать пыль, избегать попадания раствора в глаза и на незащищенную кожу! Для более подробной информации смотрите информационную форму безопасности продукции.

Хранение

— Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от влаги.

Упаковка

— 5 кг пластиковое ведро

Техническая характеристика (при 23 °C и относительной влажности 50%)

Общая информация

Вид	Порошок серого цвета
Срок годности	В сухом месте в нераскрытой упаковке 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5 °C) - (+35 °C)
Пропорция смеси	0,18 л воды/1 кг порошка
Срок использования приготовленной смеси	1 минута
Окончательное высыхание	2-3 минуты
Расход	Для отверстия объемом 1 л приблизительно 2 кг

Информация о рабочих показателях

Прочность на сцепление (EN 1542) -0,50 Н/мм² (28 дней)